

HRM - 30

(에이치알엠 - 30) 바닥 Type

폴리머 시멘트계
크랙보수 모르타르

개 요

HRM-30은 접착력이 우수한 특수 폴리머 시멘트계로서 콘크리트 바닥면에 시공하는 마감재로 사용하면 중성화, 자외선 등에 우수한 내구성을 나타냅니다 .

특 징 및 용 도

- 콘크리트, 타일, 철 등에 강력히 접착합니다.
- 시공성이 뛰어납니다.
- 콘크리트 크랙, 표면 보수용.
- 흡수율, 투수량이 작으며 보호Mortar효과를 발휘합니다.
- 고탄성 섬유 Sheet용 보호Mortar
- 중성화에 대한 저항성 및 자외선 등에 대한 내후성이 필요한 보수면의 마감

표 준 사 양

HRM-30 (분말)	W (28%)
20 kg	5.6L (5.2 ~ 6.0L (26 ~ 30%))

혼합은 통상의 전기드릴(회전수 550~850rpm)에 믹서날개를 부착한 핸드 믹서를 사용하여 1회에 1포씩 반죽하고, 반죽용기(최저 18ℓ)에 사용수량의 전량을 넣고, 믹서를 천천히 회전시키면서 전 재료 투입 후 1 ~ 2 분간 믹서날개의 위치를 전후 좌우로 변화시키면서 덩어리가 남지 않도록 충분히 반죽한다.

사 용 방 법

- 하지면에 부착하고 있는 취약층과 유류 등의 부착을 방해하는 것들을 제거합니다.
- 혼합은 균일하게 되도록 하고 기포가 혼입되지 않도록 주의합니다.
- 미세한 크랙부분 작업 시에는 붓, 롤러 스프레이를 사용하여 골고루 바른다. 필요 시 흡손 미장도 가능하다.
- 혼합은 균일하게 되도록 하고 기포가 혼입되지 않도록 주의합니다.
- 혼합이 끝난 제품은 즉시 시공 면에 도포 한다.

취급상 주의사항

- 시멘트와 동일하게 취급하고, 포 단위로 사용합니다.
- 파포 또는 일단 개봉해서 방치한 재료는 사용하지 않습니다.
- 피부에 닿은 경우는 시멘트와 동일하게 처리합니다.

포 장 형 태

- 20 kg 방습지대